

«Ультрасил-Праймер»

однокомпонентная битумно-полимерная грунтовка

Описание продукта

«Ультрасил-Праймер» обладает низкой вязкостью, высокой смачивающей, проникающей способностью и малым временем высыхания. Праймирование обеспыливает поверхность, создаёт благоприятные условия для адгезии основного гидроизоляционного слоя из мастики «Ультрасил». Продукт полностью готов к использованию, возможно проведение работ при отрицательных температурах. Применяется только на впитывающих субстратах, таких как бетон, стяжка и т.д. Не следует применять настоящий продукт перед нанесением «Ультрасила» на битумные и другие рулонные гидроизоляционные материалы.

Область применения

- Гидроизоляция фундаментов, подвалов, тоннелей, мостов, резервуаров, санузлов, бассейнов и других железобетонных конструкций.
- Кровли промышленных и гражданских сооружений;

Описание

Материал	Полимер с битумными и адгезионными добавками
Поверхности для нанесения	Бетон, цементная стяжка
Внешний вид	Однородное матовое покрытие чёрного цвета
Цветовая гамма	Чёрный
Метод нанесения	Кисть, валик, машина безвоздушного распыления
Упаковка	Металлическое евроведро 20 кг, бочка 160 кг
Срок годности	12 месяцев при температуре хранения от +0 до +25 °C

Техническая спецификация

Содержание сухого вещества, %, не менее	20
Плотность состава, кг/м ³	около 900
Рекомендуемый расход, кг/м ²	0,35 ... 0,5
Время сушки до отлипа при +23 °C (до нанесения «Ультрасила»), ч	не более 3
Вязкость по ВЗ-246 (4), сек	10 ... 15

Краткая инструкция по нанесению состава «УЛЬТРАСИЛ-Праймер»

Подготовка основания

Основаниями для нанесения грунтовки «УЛЬТРАСИЛ-Праймер» могут служить: бетон, цементная стяжка, дерево и другие впитывающие субстраты.

Цементная стяжка и монолитный железобетон

Бетонное основание должно быть выдержано 28 дней, цементно-песчаные и полимерцементные стяжки выдерживают до набора прочности и высыхания до остаточной влажности не более 4 мас. %. Это означает, что поверхность основания должна быть сухой, прочной, шероховатой, не содержать известкового (цементного) молочка, пыли, жира, инея и других снижающих адгезию веществ.

Деревянные основания

Деревянные поверхности должны быть выдержанными (влажность 8 - 10 мас. %), чистыми, сухими, не содержащими масла и жира. Перед нанесением следует придать поверхности шероховатость - ошкурить или отшлифовать

Нанесение покрытия

Перед применением «Ультрасил-праймер» следует привести в однородное состояние с помощью перемешивания профессиональным низкооборотистым миксером.

Применение мастики возможно в условиях повышенной влажности и при температуре поверхности от - 20 до +35 °С. При работе следует учитывать вязкость материала, которая меняется в зависимости от температуры.

«Ультрасил-праймер» рекомендуется наносить на обрабатываемую поверхность щетками или кистями. При таком нанесении праймер втирается в поверхность, насыщает и скрепляет ее, обеспечивая прочное сцепление гидроизоляционного покрытия с основанием.

Меры безопасности:

Не применять вблизи источников открытого огня.

Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях.

Избегать попадания на кожу и в глаза. Рекомендуется применять средства индивидуальной защиты.

Пожароопасность

Продукт содержит в своем составе растворители. Недопустимо использование открытого огня при производстве работ.